ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МАСЛО БАЗОВОЕ SN-1200

№	Показатель	Норма	методы испытаний
1	Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с, в пределах	19,0-22,0	СТБ 1798-2007
2	Индекс вязкости, не менее	90	СТБ 1797-2007
3	Цвет по шкале ASTM, не более	6	СТБ 1796-2007
4	Температура текучести, °С, не выше	-12	СТБ 1557-2015
5	Коксуемость, %, не более	0,5	СТБ ИСО 10370-2003
6	Содержание механических примесей, % масс., не более	0,005	ГОСТ 6370-83
7	Содержание воды, % масс., не более	0,03	ГОСТ 2477-2014
8	Плотность при 20°С, кг/м3	не нормируется	СТБ 1468-2014
9	Кислотное число, мг КОН/1 г масла, не более	0,08	СТБ 1411-2003
10	Зольность, %, не более	0,005	ГОСТ 1461-75
11	Содержание серы, % масс., не более	1,2	СТБ 1420-2003
12	Содержание фенола, % масс., не более	0,002	ГОСТ 1057-2014
13	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	260	СТБ 1651-2006
14	Внешний вид при 20 °С	чистое и прозрачное	визуально