

## Масло смесевое остаточное

№	Показатели качества	Значения	Метод определения
1	Цвет по шкале ASTM, не более	2,5	СТБ 1796-2007
2	Кинематическая вязкость при 50 °С, сСт, в пределах	10,0 - 25,0	СТБ 1798-2007
3	Индекс вязкости, не менее	130	СТБ 1797-2007
4	Содержание серы, % масс., не более	0,015	СТБ 1420-2002
5	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	200	СТБ 1651-2006
6	Фракционный состав: температура начала кипения, °С, не ниже	330	СТБ 1559
	при 350 °С перегоняется, %, не более	5	
	50 % перегоняется при температуре, °С, не ниже	400	
7	Температура застывания, °С, не более	40	ГОСТ 20287-91
8	Содержание воды, % масс., не более	следы	ГОСТ 2477-65
9	Содержание механических примесей, %, масс.	отсутствие	ГОСТ 6370-80
10	Коксуемость, %, не более	0,1	СТБ ISO 10370-2003
11	Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	не нормируется	СТБ 1468-2014
12	Содержание фенола, % масс., не более	0,002	ГОСТ 1057-88
13	Массовая доля ванадия, % масс., не более	0,0002	ГОСТ 10364